

試験成績表


 アトミクス株式会社
 東京都板橋区舟渡3-9-6
 TEL 03-3969-3111

| | | |
|-----|-----------------|--|
| 製品名 | ハードライン C-4000 黄 | |
| 規格 | JIS K 5665 1種 | |

| 試験項目 | | 成績 | 規格 |
|------------------------|--------|------|---|
| 容器の中での状態 | | 合格 | かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になるものとする。 |
| 密度 (23°C) g/cm³ | | 1.6 | 1.3以上 |
| 粘度 (KU値) | | 82 | 70~100 |
| 塗膜の外観 | | 合格 | 塗膜の外観が正常であるものとする。 |
| タイヤ付着性 | | 合格 | 15分後に塗膜がタイヤに付着してはならない。 |
| 隠ぺい率 % | 白 | — | 97以上 |
| | 黄 | 100 | 80以上 |
| 拡散反射率(視感反射率) (白に限る) | | — | 80以上 |
| にじみ | 白 | — | アスファルト面上の塗面の拡散反射率が70以上であり、拡散反射率比が0.90以上とする。 |
| | 拡散反射率比 | — | |
| | 黄 | 1.00 | 拡散反射率比が0.90以上とする。 |
| 耐摩耗性(100回転について) mg | | 322 | 500以下 |
| 耐水性 | | 合格 | 水に浸したとき異常がないものとする。 |
| 耐アルカリ性 | | 合格 | アルカリに浸したとき異常がないものとする。 |
| 加熱残分 % | | 77 | 60以上 |
| ガラスピーツ付着性 | | 合格 | ガラスピーツが塗膜にむらなく付着するものとする。 |
| ガラスピーツ固着率 % | | 98 | 90以上 |

(試験成績結果は、平均的な値です)

JIS認定工場：加須工場 認定番号：381068
住所：埼玉県加須市南篠崎1-12-1