


性 能 成 績 書

日立化成工材株式会社
品質保証部

品 名 エースライン W (M)

適 合 品 位 J I S K 5 6 6 5 路面標示用塗料 3種1号 (白)

J I S 認定番号 3 7 3 1 9 1

項 目	成 績	規 格
密 度(23℃) g/cm ³	2. 0	2. 3 以下
軟 化 点 ℃	1 0 1	8 0 以上
塗 膜 の 外 観	合 格	塗膜の外観が正常であるものとする。
タ イ ヤ 付 着 性	合 格	3 分後に塗膜がタイヤに付着してはならない。
拡散反射率 (視感反射率)	7 7	7 5 以上
黄 色 度	0. 0 4	0 ~ 0. 1 0
耐 摩 耗 性 (100 回転について) m g	7 5	2 0 0 以下
圧縮強さ(23℃) k N/cm ²	1. 4 0 6	0. 8 0 2 以上
耐 ア ル カ リ 性	合 格	アルカリに浸しても異常がないものとする。
ガラスビーズの含有量 %	1 6	1 5 ⁺³ ₀
ガラスビーズの外観・形状 %	1 5	球形の粒子であって、だ円・鋭角・不透明・異物・ 粒子間の融着などの欠点をもつものの総計が 2 0 % (個数%) 以下とする。
屋外暴露耐候性	合 格	見本品と比べて、1 2 か月の試験で割れ、はがれ、 及び色の変化の程度が大きくないものとする。

以 上