

殿

年 月 日

## 性 能 成 績 書

日立化成工業株式会社  
品質保証部



品 名 エースライン Y (RM)

適 合 品 位 J I S K 5 6 6 5 路面標示用塗料 3種1号 (黄)

J I S 認定番号 3 7 3 1 9 1

| 項 目                           | 成 績      | 規 格                                                                   |
|-------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 密 度(23℃) g/cm <sup>3</sup>    | 2. 0     | 2. 3 以下                                                               |
| 軟 化 点 ℃                       | 1 0 1    | 8 0 以上                                                                |
| 塗 膜 の 外 観                     | 合 格      | 塗膜の外観が正常であるものとする。                                                     |
| タ イ ヤ 付 着 性                   | 合 格      | 3 分後に塗膜がタイヤに付着してはならない。                                                |
| 耐 摩 耗 性<br>(100 回転について) m g   | 7 7      | 2 0 0 以下                                                              |
| 圧縮強さ(23℃) k N/cm <sup>2</sup> | 1. 4 2 4 | 0. 8 0 2 以上                                                           |
| 耐 ア ル カ リ 性                   | 合 格      | アルカリに浸しても異常がないものとする。                                                  |
| ガラスビーズの含有量 %                  | 1 6      | 1 5 <sup>+3</sup> <sub>0</sub>                                        |
| ガラスビーズの外観・形状<br>%             | 1 5      | 球形の粒子であって、だ円・鋭角・不透明・異物・<br>粒子間の融着などの欠点をもつものの総計が 2 0 %<br>(個数%) 以下とする。 |
| 屋外暴露耐候性                       | 合 格      | 見本品と比べて、1 2 か月の試験で割れ、はがれ、<br>及び色の変化の程度が大きくないものとする。                    |

以 上