

性 能 成 績 書

日立化成工材株式会社
品質保証部

品 名 ユニライン 200W 白

適 合 品 位 J I S K 5 6 6 5 路面標示用塗料1種（白）

J I S 認定番号 3 8 1 1 7 8

項 目		成 績	規 格
容器の中での状態		合 格	かき混ぜたとき、堅い塊がなくで一様になるものとする。
密度(23℃) g/cm ³		1. 5	1. 3以上
粘 度 (KU 値)		8 0	7 0～1 0 0
塗 膜 の 外 観		合 格	塗膜の外観が正常であるものとする。
タ イ ヤ 付 着 性		合 格	1 5 分後に塗膜がタイヤに付着してはならない。
隠 ぺ い 率 %		9 9	9 7 以上
拡 散 反 射 率 (視感反射率)		8 5	8 0 以上
にじみ	拡散反射率	8 5	アスファルトフェルト上の塗面の拡散反射率が7 0 以上であり、拡散反射率比が0. 9 0 以上とする。
	拡散反射率比	0. 9 9	
耐摩耗性 (100 回転について) m g		2 0 5	5 0 0 以下
耐 水 性		合 格	水に浸したとき異常がないものとする。
耐 アル カ リ 性		合 格	アルカリに浸したとき異常がないものとする。
加 熱 残 分 %		7 1	6 0 以上
ガラスビーズ 付 着 性		合 格	ガラスビーズが塗膜にむらなく付着するものとする。
ガラスビーズ 固 着 率 %		9 9	9 0 以上

以 上