

殿

年 月 日

性 能 成 績 書

日立化成工業株式会社
品質保証部



品 名 ユニライン 200Y 黄
適合品位 J I S K 5 6 6 5 路面標示用塗料1種 (黄)
J I S 認定番号 3 8 1 1 7 8

項 目	成 績	規 格
容器の中での状態	合 格	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になるものとする。
密度(23℃) g/cm ³	1. 5	1. 3 以上
粘 度 (KU 値)	8 0	7 0 ~ 1 0 0
塗 膜 の 外 観	合 格	塗膜の外観が正常であるものとする。
タ イ ヤ 付 着 性	合 格	1 5 分後に塗膜がタイヤに付着してはならない。
隠 ペ い 率 %	9 9	8 0 以上
に じ み	0. 9 8	拡散反射率比が0. 9 0 以上とする。
耐摩耗性(100 回転 について) m g	2 2 6	5 0 0 以下
耐 水 性	合 格	水に浸したとき異常がないものとする。
耐 アル カ リ 性	合 格	アルカリに浸したとき異常がないものとする。
加 熱 残 分 %	7 1	6 0 以上
ガラスビーズ 付 着 性	合 格	ガラスビーズが塗膜にむらなく付着するものとする。
ガラスビーズ 固 着 率 %	9 9	9 0 以上

以 上