

殿

年 月 日

性能成績書

日立化成工業株式会社
品質保証部



品 名 ユニライン 3000W 白

適合品位 J I S K 5665 路面標示用塗料2種(白)

J I S 認定番号 381178

項 目		成 績	規 格
容器の中での状態		合 格	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になるものとする。
密度(23℃) g/cm ³		1.6	1.3以上
粘 度 (KU 値)		110	90～130
加熱安定性	容器の中での状態	合 格	容器の中での状態を満足して、KU 値が141以下とする。
	KU 値	113	
塗 膜 の 外 観		合 格	塗膜の外観が正常であるものとする。
タ イ ヤ 付 着 性		合 格	10分後に塗膜がタイヤに付着してはならない。
隠 ぺ い 率 %		99	97以上
拡 散 反 射 率 (視感反射率)		84	80以上
にじみ	拡散反射率	85	アスファルトフェルト上の塗面の拡散反射率が70以上であり、拡散反射率比が0.90以上とする。
	拡散反射率比	0.99	
耐 摩 耗 性 (100 回 転 について) mg		286	500以下
耐 水 性		合 格	水に浸したとき異常がないものとする。
耐 アル カ リ 性		合 格	アルカリに浸したとき異常がないものとする。
加 熱 残 分 %		80	65以上
ガラスビーズ 付 着 性		合 格	ガラスビーズが塗膜にむらなく付着するものとする。
ガラスビーズ 固 着 率 %		99	90以上

以 上