

殿

年 月 日

性 能 成 績 書

日立化成工業株式会社
品質保証部



品 名 ユニライン 3000Y 黄

適 合 品 位 J I S K 5 6 6 5 路面標示用塗料2種 (黄)

J I S 認定番号 3 8 1 1 7 8

項 目		成 績	規 格
容器の中での状態		合 格	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になるものとする。
密度(23℃) g/cm ³		1. 6	1. 3 以上
粘 度 (KU 値)		1 1 0	9 0 ~ 1 3 0
加熱安定性	容器の中 での状態	合 格	容器の中での状態を満足して、KU 値が 1 4 1 以下とする。
	KU 値	1 1 2	
塗 膜 の 外 観		合 格	塗膜の外観が正常であるものとする。
タ イ ヤ 付 着 性		合 格	1 0 分後に塗膜がタイヤに付着してはならない。
隠 ぺ い 率 %		9 8	8 0 以上
に じ み		0. 9 9	拡散反射率比が 0. 9 0 以上とする。
耐 摩 耗 性 (100 回転 について) m g		2 6 1	5 0 0 以下
耐 水 性		合 格	水に浸したとき異常がないものとする。
耐 ア ル カ リ 性		合 格	アルカリに浸したとき異常がないものとする。
加 熱 残 分 %		8 0	6 5 以上
ガラスビーズ 付 着 性		合 格	ガラスビーズが塗膜にむらなく付着するものとする。
ガラスビーズ 固 着 率 %		9 9	9 0 以上

以 上