

様



中部事業所
愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字梅ヶ丘150番地
JIS K 5665 認定番号 498011

キクスライン KL-115 白色 1号

LOT. NO. 5B01

の試験成績は下のとおりであります。



項 目	試 験 成 績	J I S K 5 6 6 5 3種 品質			試験方法
		1 号	2 号	3 号	
密 度 (23℃) g/cm ³	2. 0	2. 3以下			JIS K 5665 8.5 (2)
軟 化 点℃	1 0 1	8 0以上			" 8.8
塗 膜 の 外 観	合 格	塗膜の外観が正常であるものとする。			" 8.9 (2)
タ イ ヤ 付 着 性	合 格	3分後に塗膜がタイヤに 付着してはならない。			" 8.10 (2)
拡散反射率(視感反射率) (白に限る)	8 0. 8	7 5以上			" 8.12
黄 色 度 (白に限る)	0. 0 2	0～0. 1 0			" 8.14
耐 摩 耗 性 (100回転について)mg	8 1	2 0 0以下			" 8.15 (2)
圧 縮 強 さ (23℃) kN/cm ²	1. 5 9 2	0. 8 0 2以上			" 8.16
耐 アル カ リ 性	合 格	アルカリに浸しても異常がないものとする。			" 8.18 (2)
ガラスビーズの含有量 %	1 5. 4	1 5 ⁺³ ₀	2 0 ⁺³ ₀	2 5以上	" 8.22
ガラスビーズの外観、形状	1 5	球形の粒子であって、だ円・鋭角・不透明・異物・ 粒子間の融着などの欠点をもつものの総計が 20% (個数%) 以下とする。			" 8.23
屋外暴露耐候性	合 格	見本品と比べて12か月の試験で割れ、はかれ及び 色の変化の程度が大きくないものとする。			" 8.24
備 考 検査年月日 ： 平成17年 2月 2日					