

様


株式会社キクテック

 中部事業所
 愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字梅ヶ丘150番地

キクスイライン KL-PW7000 白色

LOT. NO. HPEA0501

の試験成績は下記のとおりであります。



試験項目		試験成績	JIS K 5665 2種 品質
容器の中での状態		合格	かき混ぜたとき、堅い塊がなく一様になるものとする。
密度 (23℃) g/cm ³		1.7	1.3 以上
粘度 (23℃) (KU値)		110	90~130
加熱安定性		合格 110	容器の中での状態を満足して、KU値が141 以下とする。
塗膜の外観		合格	塗膜の外観が正常であるものとする。
タイヤ付着性		合格	10 分後に塗膜がタイヤに付着してはならない。
隠ぺい率 %	白	99	97 以上
	黄	—	80 以上
拡散反射率 (視感反射率) (白に限る。)		85	80 以上
にじみ	白	85 0.99	アスファルトフェルト上の塗面の拡散反射率が70 以上であり、拡散反射率比が0.90 以上とする。
	黄	—	拡散反射率比が0.90 以上とする。
耐摩耗性 (100 回転について) 略		320	500 以下
耐水性		合格	水に浸したとき異常がないものとする。
耐アルカリ性		合格	アルカリに浸したとき異常がないものとする。
加熱残分 %		80	65 以上
ガラスビーズ付着性		合格	ガラスビーズが塗膜にむらなく付着するものとする。
ガラスビーズ固着率 %		99	90 以上
備考			