

様



中部事業所
愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字梅ヶ丘150番地
TEL 0569-48-1146 FAX 0569-48-6440

キクスイライン KL-PY3000 (黄)

LOT NO. SCCE0979

の試験成績は下記のとおりであります。



試験項目		試験成績	JIS K 5665 2種 品質
容器の中での状態		合格	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になるものとする。
密度 (23℃) g/cm ³		1.6	1.3 以上
粘度 (23℃) (KU値)		110	90~130
加熱安定性		合格 125	容器の中での状態を満足して、KU値が141以下とする。
塗膜の外観		合格	塗膜の外観が正常であるものとする。
タイヤ付着性		合格	10分後に塗膜がタイヤに付着してはならない。
隠ぺい率 %	白	—	97 以上
	黄	98	80 以上
拡散反射率 (視感反射率) (白に限る。)		—	80 以上
にじみ	白	—	アスファルトフェルト上の塗面の拡散反射率が70 以上であり、拡散反射率比が0.90 以上とする。
	黄	0.98	拡散反射率比が0.90 以上とする。
耐摩耗性 (100回転について) mg		207	500 以下
耐水性		合格	水に浸したとき異常がないものとする。
耐アルカリ性		合格	アルカリに浸したとき異常がないものとする。
加熱残分 %		77	65 以上
ガラスビーズ付着性		合格	ガラスビーズが塗膜にむらなく付着するものとする。
ガラスビーズ固着率 %		98	90 以上
備考			