

様


株式会社 キクテック
 中部事業所
 愛知県知多郡阿久比町大字印坂字梅ヶ丘150番地


製 品 名	キクスイ プライマー KP-20
L o t N o .	5A17

組 成	成 分	% (重量比)
	合 成 樹 脂	13.0
	合 成 ゴ ム	4.5
	芳 香 族 系 溶 剤	82.3
	改 質 剤	0.2
	合 計	100.0

試 験 項 目	試 験 成 績	社 内 規 格
外 観	合 格	浮遊物・沈殿物がなく透明であること。
密 度 (23℃) g/cm ³	0.9	0.9 ± 0.1
粘 度 (23℃) cps	7	15以下
耐 水 性	合 格	水に浸したとき異常がないものとする。
耐 アルカリ性	合 格	アルカリに浸したとき異常がないものとする。
備 考		