

試 験 成 績 書

殿

平成 年 月 日

J I S 表示認定工場573070

大 崎 山 本 株 式 会 社



場

製品名 ラインファルト(白)GLS-55

適用規格

JIS K 5665(2002)路面標示用塗料3種1号

判 定	技 術 課	
合格	垣内	梶原

試 験 項 目	試験成績	品 質 規 定
密 度 (23℃) g/cm ³	2.0	2.3以下
軟 化 点 ℃	103.0	80以上
塗 膜 の 外 観	合格	塗膜の外観が正常であるものとする。
タ イ ヤ付着性	合格	3分後に塗膜がタイヤに付着してはならない
拡 散 反 射 率(視感反射率) (白に限る)	77.3	75以上
黄色度(白に限る)	0.01	0~0.10
耐摩耗性(100回転について) mg	80	200以下
圧縮強さ(23℃) kN/cm ²	1.375	0.802以上
耐アルカリ性	合格	アルカリに浸しても異常がないものとする。
ガラスビーズの含有量 %	15.5	15 ⁺³ / ₀
ガラスビーズの外観・形状	合 格 15	球形の粒子であって、だ円・鋭角・不透明・異物・粒子間の融着などの欠点をもつものの総計が20% (個数%) 以下とする。
屋外暴露耐候性	合 格	見本品と比べて、12か月の試験で割れ、はがれ、及び色の変化の程度が大きくないものとする。