

# 試 験 成 績 書

殿

平成 年 月 日

J I S 表示認定工場 573070

大 崎 工 業 株 式 会 社



場

製品名 プライマーOH

| 判 定 | 技 術 課 |    |
|-----|-------|----|
| 合格  | 堀内    | 梶原 |

| 試 験 項 目               | 試 験 成 績 | 品 質 規 格 / 試 験 方 法                         |
|-----------------------|---------|-------------------------------------------|
| 外 観                   | 異 物 な し | 異物がないこと<br>目視による                          |
| 加 熱 残 分 %             | 20.0    | 19 ± 3<br>JIS K 5601 1.2(110℃-2hr) 準拠     |
| 粘 度 mPa・S             | 4.5     | 5 ± 3<br>JIS K 7117-1 準拠 (回転粘度計)          |
| 密 度 g/cm <sup>3</sup> | 0.88    | 0.9 ± 0.1<br>浮きばかり法による                    |
| 初期粘着性 分               | 3       | 5分以内<br>3ミル厚塗布、指触による                      |
| 接 着 性                 | 合 格     | アスファルト面に塗料がよく接着していること。一定の衝撃を加え、接着状態を判定する。 |