

ガラスビーズ検査成績表

平成 年 月 日

殿

株式会社ユニオン

路面標示塗料用ガラスビーズ

JIS R 3301 1号

 枚方市大森町10-1
 製品保証部 電話グループ
 Phone : 072-858-1352
 Fax : 072-858-1356

品 名 : UB-108L

数 量 : kg

Lot No. :

判 定



部 長 担 当



試験項目	規 格		試験器具	検 査 成 績	
ガラスビーズの 状 態	ガラスビーズの状態は正常な粒子の集合であって、軽い衝撃を与えても、崩れないような塊があってはならない。		視 感	異 常 な し	
比 重	2.4～2.6		メスシリンダー	2.5	
粒 度	J I S試験用ふるい 8 5 0 μ mに残留するもの	0 % ⁽¹⁾	J I S 試験用ふるい 篩 振 盪 機	8 5 0 μ m残留	0 %
	8 5 0 μ mを通過し、 6 0 0 μ mに残留するもの	5～30%		6 0 0 μ m残留	1 2 %
	6 0 0 μ mを通過し、 3 0 0 μ mに残留するもの	30～80%		3 0 0 μ m残留	6 4 %
	3 0 0 μ mを通過し、 1 0 6 μ mに残留するもの	10～40%		1 0 6 μ m残留	2 4 %
	1 0 6 μ mを通過するもの	0～ 5%		1 0 6 μ m通過	0 %
外形 観 状	球形の粒子であって、だ円、鋭角、不透明、異物及び粒子間の融着などの欠点を有するものの総計が20% ⁽²⁾ 以下であること。		顕 微 鏡 または 拡大投影機	1 4 %	
屈 折 率	1.50～1.64		(浸 液 法)	1.52	
耐 水 性	0.01mol/ℓ塩酸の消費量が10ml以下であり、ガラスビーズの表面に曇りのないこと。		滴 定 器 具	2.3 ml	
備 考	材質：ソーダ石灰ガラスであって、Pbo含有なし。 注 ⁽¹⁾ 質量%、 ⁽²⁾ 個数%を示す。				